Rapidprimer Spray

1-složkový protikorozní základní nástřik

D-1/0211

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku:

Rychle schnoucí 1-složkový protikorozní základní nástřik výborné kvality. Speciálně vhodný jako přípravek pro zprostředkování přilnavosti při menších opravách a na probroušených místech. Drží na železu, oceli, zinku a po odpovídajícím ošetření též na aluminiu, jakož i na umělých hmotách běžných ve vozidlech (případně doporučujeme provést zkoušku).

Podklady:

Železo, ocel, zinek a aluminium.
Nepoužívat na termoplastické podklady.

Předchozí úprava:

Podklad očistit přípravkem **Mipa Silikonentferner**.

Vlastnosti:

- velmi dobře kryje
- výborně drží
- rychle schne
- lze přelakovat všemi 1- i 2-složkovými laky, s rozpouštědllem nebo vodou ředitelnými
- lze jej svařovat dle příslušné normy
- odolný proti silikonu
- vysoce protikorozní

Barevný odstín:	hnědočervený – jiné barevné odstíny na objednávku		
Zpracování:	**tlak**	**tryska**	**počet prac. chodů**
nástřikem	ze sprejové dózy		2 – 3
Tloušťka suché vrstvy:	50 – 60 µm.		
Odvětrání:	3 – 5 minut		

Schnutí:	**nechytá prach**	**lze uchopit**	**lze přelakovat**	**lze brousit**
	za 5 min.	za 10 min.	za 30 min.	za 30 min.

Skladování:	v dobře uzavřené nádobě, v chladu a suchu lze skladovat až 2 roky		
Těkavé organické látky (VOC):		**kategorie:**	B / e
Maxim.prahová hodnota:	840 g / litr	**Skut.obsah v tomto produktu:**	666 g / litr

Pokyny pro zpracování:

Zpracovávat při teplotě nad +10°C a jen do 80% relat. vlhkosti vzduchu. Dózu před zpracováním dobře protřepat a provést zkušební odstřik. Nástřik ze vzdálenosti 20 – 30 cm. Po skončení nástřiku dózu obrátit a trysku odstříknout, aby nezaschla. Nepřelakovávat přípravkem Mipa Polyester-Spritzfüller.

Další zpracování:	brus nasucho: P 400 – P 500 zamokra: P 800
Bezpečnostní pokyny:	viz bezpečnostní list

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomosti současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9